



# MURCO M-150

Universaalne kiiresti kuivav pahtel



## Toote kirjeldus ja kasutusvaldkond

Tegemist on väga tugeva, kiiresti kuivava pahtliga, mida saab kasutada erinevatel pindadel viimistledes liitekohti, naelapäid ja nurki. Sure Bond on välja töötatud kasutamiseks ka kõige halvemates kuivamistingimustes. Olenevalt tingimustest on kuivamisaja vahemik 80-120 minutit. Toote ülimalt hea haardumine pinnaga, kiire kõvastumine ning minimaalne kokkutõmbumine tagavad lõpliku viimistlemise juba samal päeval.

## Töötlemine

Soovitav õhu- ja pinnatemperatuur pahtli pinnale kandmise ja kuivamise ajal on  $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ , suhteline õhuniiskus  $< 80\%$ . Tööks kasutada pahtlilabidat. Korraga pealekantava kihi paksus kuni 3 mm. Toode kanda pinnale ühes või enamas kihis, lastes kihtide vahel piisavalt kuivada. Sure Bond kuivsegu ei ole soovitatav kasutada viimistleva kihina. Selleks kasutada juba kasutusvalmis pahtleid M-700 või M-1200. Vajadusel lihvitakse pahteldatud pind peale kuivamist peene liivapaberiga (nr 100-150) siledaks ning eemaldatakse pinnalt lihvistolm.

## Tehnilised andmed

Pinna ettevalmistus- aluspind peab olema kuiv, kandev ja puhas rasvast, mustusest ja lahtistest osakestest. Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks matiks.

Segamine- ühe segukoti kohta lisada 7,5 liitrit puhast vett, mille temperatuur on  $15-25^{\circ}\text{C}$ .

Katvus- ühest segukotist kuni  $20\text{ m}^2$

Kuivamisaeg- lihvimis- ja värvimiskuiv 1,5 tunniga

Praktilised nõuanded- Mitte segada teiste toodetega. Mitte üle segada- tardumisaeg võib pikeneda. Töövahendid peale ja enne kasutamist hoolikalt puhastada. Korraga segada valmis kogus, mis on mõeldud kasutamiseks järgneva 40-50 min. jooksul.

## Ohutusnõuded!

Veega segatuna hakkab kuivsega kõvastuma ja läheb kergelt kuumaks. Vältida igasugust kuumenenud segu kokkupuudet nahaga, mis võib halvimal juhul tekitada põletusi. Segamisel ja kuivlihvimisel tekkiv tolm võib ärritada silmi ja ülemisi hingamisteid. Pikaajaline valgukivi sissehingamine võib tekitada kopsuhaigusi. Kaitsta end ilmingimata prillide ja respiraatoriga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## ALUSPIND

- kipsplaat
- betoon
- kergbetoon
- krohvitud- ja pahteldatud pinnad

## VÄRVUS

- valge

## MATERJALI KULU

- ühest segukotist kuni  $20\text{ m}^2$

## VEEKULU

- 7,5 l/11,3 kg kott

## KUIVAMISAEG

- lihvimis- ja värvimiskuiv 1,5 tunniga

## KASUTUSAEG

- vee lisamisest 40-50 min.

## PAKEND

- 11,3 kg