



MURCO M-300

Universaalne vuugi-ja pinnapahtel



Toote tutvustus

Universaalne viimistluspahtel kuivadele betoon, krohv, tellis ja kipsplaadipindadele lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja puhas rasvast, mustusest ja lahtistest osakestest. Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks matiks.

Segu valmistamine

Puhtasse segamisnõusse valada 7,5 liitrit vett, millele lisada paki sisu. Vesi ei tohiks olla alla 10 kraadi. Segada kuni segu on ühtlane ja tükkideta. Sellisel kujul lasta segul 15 minutit seista enne töödeldavale pinnale kandmist. Lisades jahedamat vett, lasta segul mõni minut kauem seista. Segada veelkord segu kergelt läbi ühtlase ja töötlemiseks sobiva konsistentsi saavutamiseks. Vältida segu ülesegamist, mis võib põhjustada liigset kokkutõmbumist, servade lõhenemist, õhumulle ja haardumise vähenemist.

Töötlemine

Kata liitekoht õhukese kihi seguga. Liitekohale kanda vuugilint, vajutades see pahtlilabidaga segusse. Liigne pahtel, mis lindi alt välja pressib, siluda vuugi peale. Pahtel kantakse vuugilindile nii, et see täidab vuugikoha täielikult. Vuugid pahteldatakse kipsplaadiga samasse tasapinda jäiga pahtlilabidaga, lastes kuivada ja lihvida. Nõudlikes ja värvimisele kuuluvates kohtades pahteldatakse ja lihvitakse mitu korda. Teine kiht pahtlit kanda esimese kihi servadest 5 cm võrra kaugemale, lastes taas kuivada ning kergelt lihvida. Ka naelte ja kruvide pead pahteldatakse kaks korda. Kuivanud pind lihvitakse siledaks liivapaberiga nr. 100-150. Veenduda, et iga kiht oleks enne järgmise peale kandmist täielikult kuivanud. Temperatuur ei tohi segu kandmise ajal töödeldaval pinnal langeda alla 10°C. Kui tööd teostatakse külmas, hoiduda segu võimalikust jäätumisest pahtli täieliku kuivamiseni.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pestakse veega puhtaks koheselt peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalistasiooni.

Ohutusnõuded

Segamisel ja kuivlihvimisel tekkiv tolm võib ärritada silmi ja ülemisi hingamisteid. Kaitsta end kaitseprillide ja respiraatoriga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

ALUSPIND

- kipsplaat
- betoon
- kergbetoon
- krohvitud- ja pahteldatud pinnad

VÄRVUS

- valge

MATERJALI KULU

- 1 mm kiht~ 1 l/m²

VEEKULU

- 7,5 l/ 11,3 kg kott

KIHI PAKSUS

- 0...3 mm

KUIVAMISAEG

- 2... 3 tundi (23°C 50% RH)
- lihvimis- ja värvimiskuiv 8-10 tunni pärast

PAKEND

- 11,3 kg kott